

GREENFIX EROMAT – TYYPPI 6S

KOOKOSKUITU EROOSIONSUOJAMATTO



KUVAUS	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta (m ²)	Paino per rulla (kg)
100% kookoskuitua, polypropeeniverkolla/ -langalla	2.40	42	100.8	45
	1.20	42	50.4	22

KUITU		KOOKOS
Kuitupitoisuus (%)		100%
Kokonaispaino (g/m ²)		~450
Toiminnallinen kestoikä (kuukausi)		36
RAKENNE		
Pohjaverkon tyyppi		Kevyt
Päällysverkon tyyppi		Medium
Pohjaverkon verkkokoko		9 x 9 mm
Päällysverkon verkkokoko		19 x 36 mm
Pohjaverkon paino		4.8 g/m ²
Päällysverkon paino		7.1 g/m ²
Ompelulanka		Polypropeenilanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus		6.5 cN/dtex
Rinnesuositus		1:1 tai >
STANDARDIT		
Vetolujuus	ISO -10319	2.8 kg-voima per 20 cm
D4595 Venyvyys (%)		34 x 20
D4491 Virtausnopeus, lyhytaikainen		4.26 m/s
Suurin sallittu leikkausjännitys (g/m ²)		1100
"n" arvo karkeuskerroin		0.014