

GREENFIX EROMAT – TYYPPI 5S

OLKI/KOOKOSKUITU EROOSIONSUOJAMATTO



KUVAUS	Leveys(m)	Pituus (m)	Pinta (m ²)	Paino per rulla (kg)
50% olki- ja 50% kookoskuitua, polypropeeniverkolla/ -langalla	2,40	42	100.8	45
	1,20	42	50.4	22

KUITU		OLKI/KOOKOS
Kuitupitoisuus (%)		50%-50%
Kokonaispaino (g/m ²)		~450
Toiminnallinen kestoikä (kuukausi)		18-24
RAKENNE		
Pohjaverkon tyyppi		Kevyt
Päällysverkon tyyppi		Medium
Pohjaverkon verkkokoko		9 x 9 mm
Päällysverkon verkkokoko		19 x 36 mm
Pohjaverkon paino		4.8 g/m ²
Päällysverkon paino		7.1 g/m ²
Ompelulanka		Polypropeenilanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus		6.5 cN/dtex
Rinnesuositus		2:1–1:1
STANDARDIT		
Vetolujuus	ISO -10319	2.8 kg-voima per 20 cm
D4595 Venyvyys (%)		34 x 20
D4491 Virtausnopeus, lyhytaikainen		4.26 m/s
Suurin sallittu leikkausjännitys (g/m ²)		1100
“n” arvo karkeuskerroin		0.014