

OMINAISUUDET		
Kuitu	Kookoskuitu	
Kuitupitoisuus	100%	
Paino / Yhteensä	~ 850 g/m² +/- 10%	
Toiminnallinen pitkäikäisyys	9-12 kuukautta	
Pohjaverkon tyyppi	Juutti - Leno	
Top Verkkotyyppi	Juutti - Leno	
Pohjaverkon koko	12 x 24 mm	
Top Verkon koko	12 x 24 mm	
Pohjaverkon paino	46 g/m²	
Ylin verkko Paino	46 g/m²	
Ompelulanka	Juutti	
Ompelulangan vetolujuus	13,5 cN/dtex +/- 10 %.	
Kaltevuutta koskeva suositus	1:1 tai >	
STANDARDIT		
Vetolujuus ISO-10319	324,6 N / 8 cm poikittaissuunta 379,8 N / 8 cm konesuuntaan	
D4595 Venymä (%)	34 x 20	
D4491 Virtausnopeudet, lyhytaikaiset virtaukset	4,26 m/s	
Suurin sallittu leikkausjännitys	1400 g/m²	
"n"-arvo Karkeuskerroin	0,014	
TOIMITUS- JA TILAUSTIEDOT		
Osa nro.	O7B120	O7B240
Leveys	1,20 m	2,40 m
Pituus	40 m	30 m
Pinta-ala per rulla	48 m²	72 m²
Paino per rulla	41 kg	61 kg
Halkaisija per rulla	0,50 m	0,45 m
Tilavuus per rulla	0,30 m³	0,49 m³

Tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja tarkkoja. GREENFIX ei voi taata tai taata tuotteidemme suorituskykyä, ellei siitä ole sovittu kirjallisesti erityisohjeissa, koska käsittely-, käyttö- ja asennustapa eivät ole meidän hallinnassamme.

Emme voi taata tuotteidemme toimivuutta rajoittamattomissa olosuhteissa, jotka johtuvat maaperäolosuhteista, asennustavasta ja erityisen ankarista sääolosuhteista. Tyydyttävät tulokset eivät välttämättä vastaa odotuksiasi. Kukaan ei voi taata, että siementen itämisen jälkeisen kasvun edellyttämää kosteutta esiintyy. Emme ole vastuussa GREENFIX-tuotesarjamme suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat edellä mainituista syistä.

Viimeisin päivitys: Lokakuu 3, 2024

Nimi: Kai Tietjen

File Name: ERO 7B

Näiden GREENFIX-asiakirjojen tekijänoikeudet on pidätetty SOILTEC GmbH:lla. Näiden asiakirjojen tai niiden sisältämien tietojen kopioiminen tai siirtäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman SOILTEC GmbH:n, Saksa, etukäteislupaa.

Greenfix™ is a product of



SOILTEC GmbH • Neue Finien 7a • Gewerbepark Uesen • 28832 Achim • Germany

Tel. +49 4202 76 700 • Mail greenfix@soiltec.de • Web www.greenfix.net