

FPP 1,5mm slät/slät

PRODUKTBLAD

FPP 1,5mm slät/slät är ett mjukt membran som är lätt att forma. Membran gjort av PP används därför vid toptäckning av deponier, fördröjningsbassänger, öppna vattendammar och andra ställen där det finns behov av ett följsamt membran.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Tjocklek	EN 1849-2	mm	1,50	±5%
Densitet	EN 1849-2	g/cm ³	1340	±10%
Draghållfasthet MD	EN ISO 527-1/3/5	MPa	24	±10%
Draghållfasthet CD	EN ISO 527-1/3/5	MPa	19	±10%
Töjning vid brott MD	EN ISO 527-1/3/5	%	900	±10%
Töjning vid brott CD	EN ISO 527-1/3/5	%	900	±10%
Töjning vid brott	G.L. = 50mm	%	700	±10%
Rivstyrka	ISO 34-1b	N	80	±10%
Statiskt punkteringsmotstånd	EN ISO 12236	N	1500	Min
Carbon black, halt i intervall	ASTM D 4218	%	2,0 – 3,0	±10%
Smältindex	ASTM D 1238	0,6 g/10min, 230 grader C/2.16kg		
Punkteringsmotstånd	ASTM D 4833	300 N		
Oxidativ- och induktionstid	ASTM D 3895	mins	≥100	±10%
Dimensionell Stabilitet	ASTM D 1204	%	±1	±10%
Vattentätt	EN 14150	m ³ /(m ² /d)	<10 ⁻⁸	±10%
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	MÅTT	m²	FÖRPACKNING	
2303211 _{PK}	5,8x140m	812	1 rulle/pall	



1213-CPD-4480

2025-03-28

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter